APLICACIONS

Excel·lent flexibilitat i elasticitat.
Excel·lent resistència a l'abrasió.
Excel·lents característiques de rodament.
Bones propietats dinàmiques, baixa generació de calor.
Bona resistència a l'envelliment, a la calor humitat, intempèrie.
Excel·lent resistència a l'impacte.
Excel·lent resistència als olis i greixos.
Alta capacitat de càrrega.
Excel·lent resistència a la calor, combustibles i dissolvents.

PROPIETATS POLIURETÀ POLIESTER (PA 90)

Duresa	DIN 53.505	Shore A	95 +/-3
Densitat	DIN 53.479	gr/cm ^{3}	1,25
Resistència a la tracció	DIN 53.504	Mpa	50,3
Mòdul al 100%	DIN 53.504	Mpa	7,6
Mòdul al 300%	DIN 53.504	Mpa	15,2
Allargament al trencament	DIN 53.504	%	530
Resistència a l'estrip "C"	DIN 53.515	KN/m	110,3
Resilència	DIN 53.516	%	28
Deformació romanent a la compressió (22h./70 ° C)	DIN 52.517	%	32